

RubberCover™ QuickPrime Plus

1. Description

Firestone RubberCover™ QuickPrime Plus est destiné à nettoyer et à préparer la membrane RubberCover™ EPDM et/ou le support avant l'application des produits auto-adhésifs de type QuickSeam. Le QuickPrime Plus doit être appliqué avec le tampon et l'applicateur QuickScrubber ou QuickScrubber Plus.

2. Précautions préliminaires

La surface à encoller doit être sèche, propre, lisse et dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre élément contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le QuickPrime Plus avant et pendant la mise en œuvre. Lors d'exposition à de basses températures pendant une période prolongée, laisser le produit revenir à température ambiante. Verser la quantité nécessaire de QuickPrime Plus dans un récipient pour faciliter la mise en œuvre.

3. Mise en œuvre

Appliquer le QuickPrime Plus sur la surface de la membrane RubberCover™ EPDM et/ou du support d'étanchéité au moyen du tampon et de l'applicateur QuickScrubber ou QuickScrubber Plus, avec d'amples mouvements de va-et-vient et en pressant suffisamment jusqu'à ce que la surface soit bien noire. Continuer jusqu'à ce que la membrane devienne gris foncé sans trait sec ni excédent de produit. Insister sur les joints d'usine par des mouvements parallèles et perpendiculaires. Veiller à imposer suffisamment de pression sur l'applicateur QuickScrubber Plus afin d'utiliser toute la surface du tampon. Laisser sécher complètement (habituellement 10 minutes) avant d'appliquer les produits QuickSeam.

4. Consommation

Ne pas diluer. La couverture habituelle par bidon de 0,95 l est comme suit :

- QuickSeam SA Flashing: 35 ml – 1 côté.
- QuickSeam Corner Flashing : 50 pièces – 1 côté.
- QuickSeam Batten Cover : 20 ml – 1 côté.

5. Caractéristiques

Techniques	■ Base	Polymères caoutchouc synthétiques
	■ Couleur	Gris translucide
	■ Solvants	Heptane, toluène
	■ Solides	16 - 18 %
	■ Viscosité	Très mince, très fluide
	■ Poids spécifique	0.793 (Eau = 1)
	■ Point éclair	17.8 °C

6. Conditionnement / Stockage / Péréemption

Conditionnement: Bidons de 0,95 l (12 bidons par carton)

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, à l'abri du soleil.

Péréemption: 12 mois si entreposé comme mentionné ci-avant. La péréemption des matériaux est uniquement indicative et non une durée d'utilisation effective. La date d'expiration dépend fortement des conditions de stockage et de manipulation des accessoires. La qualité et l'applicabilité des accessoires doivent donc toujours être vérifiées : lorsqu'on mélange les produits, ils doivent être homogènes et exempts de grumeaux.

7. Précautions

Inflammable. Conserver à l'écart de toute source d'étincelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Uniquement pour usage professionnel. A utiliser dans un local bien aéré. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Consulter la Fiche des Données de Sécurité. Tenir à l'écart des enfants.

